

性能	测试条件	测试方法	单位	玻璃纤维+无机填充物增强	
				抗静电, 良滑动	
				LX70G35C	
				>LCP-(GF+X)35<	
物理特性					
比重		ASTM D792	-		1.64
机械性能					
拉伸强度		ASTM D638	MPa		130
拉伸伸长率(破坏)		ASTM D638	%		3.5
弯曲强度		ASTM D790	MPa		160
弯曲模量(GPa)		ASTM D790	GPa		13.5
悬臂梁冲击值		ASTM D256	J/m		60
热性能					
热变形温度 高负荷	1.82MPa	ASTM D648	℃		240
燃烧性		UL94	ランク/mmt		V-0(0.38)
线性热膨胀系数		ASTM D696	$\times 10^{-5}/K$		-
成形性能					
成形收缩率(流动方向)	80×80×1mmt	东丽方法	%		-
成形收缩率(垂直方向)	80×80×1mmt	东丽方法	%		-

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。