

Ryton® QC200P

聚苯硫醚

Ryton® PPS Fiber Grade Resins are high molecular weight polyphenylene sulfide polymers suitable for

monofilament and/or multifilament fiber extrusion. They exhibit excellent thermal stability and chemical resistance.

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
特性	• 高分子量 • 耐化学性良好 • 热稳定性，良好
用途	• 纤维
RoHS 合规性	• RoHS 合规
形式	• 粒子
加工方法	• 细丝挤出

物理性能

	典型数值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.35	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) ¹ (316°C/5.0 kg)	100 g/10 min	ASTM D1238
吸水率 (平衡)	0.050 %	ASTM D570
灰份含量	0.3 wt%	ISO 3451-1

机械性能

	典型数值 单位制	测试方法
抗张强度	85.0 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	10 %	ASTM D638

热性能

	典型数值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	105 °C	ASTM D648
熔融温度	285 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数 - 流动 (-50 到 50°C)	5.0E-5 cm/cm/°C	ASTM E831

电气性能

	典型数值 单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+16 ohms-cm	ASTM D257
介电强度	24 kV/mm	ASTM D149
介电常数 (25°C, 1 MHz)	3.20	ASTM D150
耗散因数 (25°C, 1 MHz)	2.0E-3	ASTM D150

光学性能

	典型数值 单位制
Color L - Hunter	90.0

补充信息

	典型数值 单位制
Weight Loss on Heating (300°C)	< 0.50 wt%
挥发性 (150°C)	< 0.3 wt%

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 程序 B

www.solvay.com

SpecialtyPolymers.EMEA@solvay.com | 欧洲、中东和非洲

SpecialtyPolymers.Americas@solvay.com | 美洲

SpecialtyPolymers.Asia@solvay.com | 亚洲和澳洲

发送电子邮件或者联系您的销售代表，均可获取相应的安全数据表(SDS)。在使用我公司的任何产品之前，请您务必参考相应的安全数据表。

苏威特种聚合物公司及其子公司对于与该产品或该产品使用方面的有关信息，无论是明示或者是暗含的，包括适销性或适用性，均不予以承担任何保证或者接受任何责任义务。某些适用法律、法规，或者国家/国际标准可能会对苏威产品的某些建议应用领域进行规范或者限制，并且，在苏威建议的某些情况中，包括食品/饮料、水处理、医疗、制药以及个人护理等方面，也可能对苏威产品进行管制和限制。只有指定作为 Solviva® 的生物材料类的产品才可用作植入式医疗器械的备选产品；苏威特种聚合物公司不允许也不赞成在任何植入式器材中使用任何其他产品。产品用户必须最终确认所有信息或者材料在拟用于任何方面时是否适用，是否符合相关法律的规定，使用方式是否得当，以及是否侵犯了任何专利权。本信息供专业技术人员酌情使用，并自行承担相关风险，并且与该产品结合任何其他物质或者任何其他工艺的使用无关。本文并未授予使用任何专利或者其他任何所有权的许可。

所有的商标或者注册商标均归属于组成苏威集团的各公司或者各所有者拥有。

© 2018 Solvay Specialty Polymers. All rights reserved.