

DURAFIDE® 1140A7

40% 玻璃纤维增强材料

聚苯硫醚

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明

DURAFIDE® 1140A7是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料. 它在北美洲, 欧洲或亚太地区有供货.

特性包括:

阻燃/额定火焰

高流动性

基本信息

UL 黄卡 E109088-218832

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

特性 低的飞边 流动性高

UL文件号 E109088

形式 粒子

部件标识代码 (ISO 11469) >PPS-GF40

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.66	g/cm ³	ISO 1183
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.040	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力	170	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	1.4	%	ISO 527-2
弯曲模量	14000	MPa	ISO 178
弯曲应力	240	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	9.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	275	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			
流动	1.0E-5	cm/cm/°C	
横向	4.0E-5	cm/cm/°C	

电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	4.0E+15	ohms cm	IEC 60093
介电强度 (3.00 mm)	15	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
1 kHz	4.30		IEC 60250
1 MHz	4.30		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
1 kHz	1.0E-3		IEC 60250
1 MHz	2.0E-3		IEC 60250
耐电弧性	124	sec	
漏电起痕指数	125	V	IEC 60112

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	V-0		UL 94

充模分析	额定值	单位制	测试方法
熔体粘度 (310°C, 1000 sec ⁻¹)	160	Pa s	ISO 11443

补充信息	额定值	单位制	测试方法
Color Number	HF2000/HD9050		