

LAPEROS® A430

液晶聚合物

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明

Standard, Low wear

基本信息

UL 黄卡	E106764-218410	
添加剂	PTFE润滑剂	
特性	耐磨损性良好	润滑
UL文件号	E106764	
部件标识代码 (ISO 11469)	>LCP+PTFE	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.50	g/cm ³	ISO 1183
收缩率 ¹			内部方法
垂直流动方向 : 1.00 mm	0.82	%	内部方法
流动方向 : 1.00 mm	-0.020	%	内部方法
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.010	%	ISO 62

硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	55		ISO 2039-2

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	175	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	4.5	%	ASTM D638
弯曲模量	6800	MPa	ISO 178
弯曲应力	130	MPa	ISO 178
弯曲应变	6.5	%	ISO 178

补充信息	额定值
Color Number	VF2002/BK010P

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	50	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	190	°C	ISO 75-2/A

电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	5.0E+16	ohms cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	45	kV/mm	IEC 60243-1
3.00 mm	23	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
1 kHz	3.50		IEC 60250
1 MHz	3.10		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
1 kHz	0.020		IEC 60250
1 MHz	0.020		IEC 60250
耐电弧性	94.0	sec	
漏电起痕指数	175	V	IEC 60112

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	V-0		UL 94

备注

1. 80x80x1 mm; Inj. Pressure 60MPa