

Desmopan 6088A

injection molding grade; very good hydrolysis and microbial resistance; easy flowing; low warpage; very short cycle times; very easy release; Cylindrical pellets; hard - soft systems

性能	测试条件	单位	标准	数值	
				drying	annealed
<small>according to specifications</small>					
机械性能					
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		88
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		28
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		610
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		2.7
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		8.3
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		14
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		55
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		23
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		45
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A		31
C 回弹力		%	ISO 4662		43
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		46

其他性能 (23 ° C)

C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1		1130
------	--	-------------------	------------	--	------

建议成型工艺参数说明:

C 注塑-熔体温度		°C	-	200-220	
C 注塑-模具温度		°C	-		20-40
C Maximum drying temperature		°C	-		100

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 6088A

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com
